5/3,AB/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0010694514

WPI ACC NO: 2001-304530/ XRAM Acc No: C2001-094117

Oily solid cosmetics e.g. lipstick, comprise alpha-olefin oligomer having specific viscosity and weight average molecular weight and hydrocarbon wax having preset melting point

Patent Assignee: KOSE KK (KOSE-N)

Inventor: IIDA M; SUZUKI T
1 patents, 1 countries

Patent Family

Patent

Application

Number Kind Date

Number

Kind Date Update

JP 2001072537 A 20010321 JP 1999250387 A 19990903 200132

Priority Applications (no., kind, date): JP 1999250387 A 19990903

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

JP 2001072537 A JA 8 0

Alerting Abstract JP A

NOVELTY - Oily solid cosmetics comprise component (a) which is alpha-olefin oligomer having viscosity of 1000-40000 cp at 40(deg)C and weight average molecular weight of 5000-60000 and component (b) which is hydrocarbon wax having melting point of 70-110(deg)C.

USE - e.g. lipstick which is obtained by heat melting polyethylene wax having melting point of 105(deg)C, ceresin wax having melting point of 83(deg)C, microcrystalline wax having melting point of 72(deg)C, 4 different alpha-olefin oligomers, polybutylene (polybutene 300R), liquid lanolin, cetyl isooctanoate and diisostearyl diisostearate, followed by adding red pigment 202, yellow pigment 4 aluminum lake and titanium oxide, mixing uniformly, degasifying obtained melt, filling in container and cooling. Also as foundation lipstick and eye shadow.

ADVANTAGE - The oily solid cosmetic of good quality provides high gloss, and has excellent form retentivity. The oily solid cosmetic eliminates sticky feel. The smell of raw material during usage of oily solid cosmetic, is prevented.

Basic Derwent Week: *200132*

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-72537 (P2001-72537A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001.3.21)

東京都北区栄町48番18号 株式会社コーセ

-研究本部内

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ					5	i-7]-i*(参考)
A 6 1 K	7/00			A 6 1	K	7/00			K	4 C 0 8 3
									С	
									L	
	7/025					7/025				
	7/027	•				7/027				
		:	審査請求	未請求	請求功	頁の数3	OL	(全	8 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平11-250387		(71) 出	順人	000145		1		
(22)出顧日		平成11年9月3日(1999.9.3))				社コー		3 T E	6番2号
(/ I-IN/) I		1 MII 0 /1 0 H (10001010)		(72)発	明者			i	0,1	ощ 2.,
					.,,,	東京都	北区条	寸48番	18号	株式会社コーセ
				(72)発	明者	鈴木	智樹			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 油性固形化粧料

(57)【要約】

【課題】べたつきが無く、高いつやを有し、形状保持性 に優れ、しかも、原料臭が低減された油性固形化粧料を 提供する。

【解決手段】成分(a)平均分子量 $5000\sim6000$ 0で、且つ400の粘度が $1000\sim40000$ c p s である α ーオレフィンオリゴマーと、成分(b)融点が700~1100の炭化水素ワックスとを含有する油性固形化粧料。また、成分(a)の含有量が $1\sim70$ 重量%である前記油性固形化粧料。更に、成分(b)が、融点800~1050のエチレンプロピレンコポリマーである前記油性固形化粧料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 次の成分(a)~(b);

- (a) 重量平均分子量が5000~60000で、且つ40℃における粘度値が1000cp~40000cpであるαーオレフィンオリゴマー
- (b) 融点が 70℃~110℃の炭化水素ワックスを含有することを特徴とする油性固形化粧料。

【請求項2】 成分(a)の含有量が1~70重量%であることを特徴とする請求項1記載の油性固形化粧料。

【請求項3】 成分(b)が、融点80℃~105℃の エチレンプロピレンコポリマーであることを特徴とする 請求項1又は2記載の油性固形化粧料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は特定のαーオレフィンオリゴマーと、融点が70℃~110℃の炭化水素ワックスとを含有する油性固形化粧料に関し、更に詳しくは、べたつきが無く、高いつやを有し、形状保持性に優れ、しかも、原料臭が低減された油性固形化粧料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、油性固形化粧料の液体油としては 炭化水素類、エステル類、高級アルコール類、シリコー ン油類等が用いられている。また、ワックスとしては、 ミツロウ、カルナウバロウ等の天然ワックス、パラフィ ンワックス等の炭化水素ワックス等が用いられている。 これらの成分は、使用性、成形性を考慮し、適宜選択さ れるが、高いつやを必要とする場合は、ポリプテン、ポ リイソプチレン等の高重合度炭化水素油を多量に配合す ることが一般的である。更に、成形性を向上させるため に、炭化水素ワックスを用いることが有効であることが 多い。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、高重合 度炭化水素油を油性固形化粧料に配合すると、つやは向 上するが、多量に配合した場合は粘性が非常に高いた め、べたつきがひどく、使用性に劣るものとなった。更 に、油性固形化粧料は、製造時に高温条件下に曝される ため、ポリプテン、ポリイソブチレン等の高重合度炭化 水素油は、重合されていない低分子量のブチレンの臭い が増し、製品の品質を落とす場合があった。また更に、 高重合度炭化水素油は炭化水素ワックスとの相溶性が良 く、炭化水素ワックスが高重合度炭化水素油に溶解して しまうため、ワックスとしての固さが出ないため、成形 性に劣る場合があり、成形性を向上させるために、より 多くの炭化水素ワックスを必要とし、結果として高いつ やを得ることが困難であった。そこで、べたつきが無 く、高いつやを有し、形状保持性に優れ、しかも、原料 臭が低減された油性固形化粧料の開発が望まれていた。 [0004]

【課題を解決する為の手段】かかる実情において、本発明者らは、鋭意研究した結果、特定のαーオレフィンオリゴマーと、融点が70℃~110℃の炭化水素ワックスとを組み合わせて油性固形化粧料に配合した結果、べたつきが無く、高いつやを有し、形状保持性に優れ、しかも、原料臭が低減されるという優れた品質を有する油性固形化粧料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0005】すなわち本発明は、次の成分(a)~

- (b):
- (a) 重量平均分子量が5000~6000で、且つ40℃における粘度値が1000cpであるαーオレフィンオリゴマー
- (b) 融点が70℃~110℃の炭化水素ワックスを含有することを特徴とする油性固形化粧料に関するものである。また、成分(a) の含有量が1~70重量%である前記油性固形化粧料、更に、成分(b) が、融点80℃~105℃のエチレンプロピレンコポリマーである前記油性固形化粧料に関するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明に用いられる成分(a)のαーオレフィンオリゴ マーは、べたつき感が無く、肌への密着性に優れた油剤 であり、エチレンを重合して得られる炭素数4~24の 直鎖脂肪族を重合し、その後、水素添加して得られる側 鎖を有する炭化水素のうち、重量平均分子量が5000 ~60000でかつ40℃における粘度が1000cp 本発明の油性固形化粧料において、α-オレフィンオリ ゴマーは、GPC法における重量平均分子量が、500 0未満では、肌への密着性に劣り、均一な化粧膜を形成 する特性に欠け、60000を超えると、べたつき感を 生じるため好ましくない。また、40℃におけるB型回 転粘度計の粘度値が1000cp未満であると、肌への 密着性に劣り、均一な化粧膜を形成する特性に欠け、4 0000cpを超えると、べたつき感を生じるため好ま しくない。また更に、本発明に用いられる特定のαーオ レフィンオリゴマーは、ポリブテンやポリイソブチレン と比較して、加熱した時の原料臭が低いものであり、こ れを含有する油性固形化粧料においても、原料臭が低減 するものであり、低温と高温で粘度の差が少ないもので ある。このような特定のαーオレフィンオリゴマーは、 市販品としてPureSyn100 (重量平均分子量: 約6700、40℃における粘度値:1000cp)、 PureSyn150 (重量平均分子量:約9200、 40℃における粘度値:1320cp)、PureSy n300 (重量平均分子量:約14000、40℃にお ける粘度値: 2780cp)、PureSyn1000 (重量平均分子量:約31000、40℃における粘度 值:9000cp)、PureSyn3000(重量平

均分子量:約55000、40℃における粘度値:31 750cp) (何れも、Mobil社製) 等が挙げられる。

【0007】本発明の油性固形化粧料における、成分(a)の含有量は1~70重量%(以下、単に「%」と略す。)が好ましく、5~50%が特に好ましい。この範囲で用いると、より成形性に優れ、より高いつやを有する油性固形化粧料を得ることができる。

【0008】本発明に用いられる成分(b)は、油性固形化粧料の形状を保持するために用いられるものであり、融点が70~110℃の炭化水素ワックスである。具体的には、エチレンプロピレンコポリマー、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス、セレシンワックス、フィッシャートロプシュワックス、マイクロクリスタリンワックス、天然ワックスから炭化水素成分を精製したワックス等が挙げられ、これらを一種又は二種以上用いることができる。

【0009】成分(b)の中でも、エチレンプロピレンコポリマーが、成形性と高いつやを発現する等の本発明の効果がより向上するため、好ましい。前記エチレンプロピレンコポリマーは、主炭素数として35付近を有し、直鎖以外に分岐しているものも含まれる合成炭化水素ワックスであり、その融点は、特に85~100℃のものがより好ましい。また、その中でも分子量分布が約300~800の範囲内で平均分子量が500~750の範囲内にあるものが好ましい。このような、エチレンプロピレンコポリマーとしては、市販品として、ペトロライトEP-700(東洋ペトロライト株式会社)等が例示できる。

【0010】本発明の油性固形化粧料における、成分 (b) の含有量は0.1~20%が好ましく、1~15 %が特に好ましい。この範囲で用いると、安定で、より 高いつやを有する油性固形化粧料を得ることができる。 【0011】本発明の油性固形化粧料には、上記成分以 外の油剤を配合することができる。本発明において、更 に油剤を配合することにより、エモリエント感を付与し たり、硬さや塗布時の感触を調整することができる。こ こで用いられる油剤としては、通常化粧料に用いられる 油剤であれば特に限定されず、動物油、植物油、合成油 等の起源及び、固形油、半固形油、液体油、揮発性油等 の性状を問わず、炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油 類、エステル油類、脂肪酸類、高級アルコール類、シリ コーン油類、フッ素系油類、ラノリン誘導体類等の油剤 が挙げられる。具体的には、流動パラフィン、スクワラ ン、ワセリン等の炭化水素類、オリーブ油、ヒマシ油、 ホホバ油、ミンク油、マカデミアンナッツ油等の油脂 類、ミツロウ、カルナウバワックス、キャンデリラワッ クス、ゲイロウ等のロウ類、セチルイソオクタネート、 ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピ ル、ミリスチン酸オクチルドデシル、トリオクタン酸グ

リセリル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル、トリイ ソステアリン酸ジグリセリル、トリベヘン酸グリセリ ル、ロジン酸ペンタエリトリットエステル、ジオクタン 酸ネオペンチルグリコール、コレステロール脂肪酸エス テル等のエステル類、ステアリン酸、ラウリン酸、ミリ スチン酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、オレイン 酸、12-ヒドロキシステアリン酸等の脂肪酸類、ステ アリルアルコール、セチルアルコール、ラウリルアルコ ール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコー ル、ベヘニルアルコール等の高級アルコール類、低重合 度ジメチルポリシロキサン、高重合度ジメチルポリシロ キサン、メチルフェニルポリシロキサン、デカメチルシ クロペンタシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロ キサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、ポリオキシ アルキレン・アルキルメチルポリシロキサン・メチルポ リシロキサン共重合体、アルコキシ変性ポリシロキサ ン、架橋型オルガノポリシロキサン、フッ素変性ポリシ ロキサン等のシリコーン類、パーフルオロデカン、パー フルオロオクタン、パーフルオロポリエーテル等のフッ 素系油剤類、ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸 イソプロピル、ラノリンアルコール等のラノリン誘導 体、デキストリン脂肪酸エステル、蔗糖脂肪酸エステ ル、デンプン脂肪酸エステル、12-ヒドロキシステア リン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム等の油性 ゲル化剤類等が挙げられ、これらを一種又は二種以上用 いることができる。本発明の油性固形化粧料における、 これら油剤の含有量は、概ね0.1~40%である。 【0012】本発明の油性固形化粧料は、アイクリー ム、口紅、リップグロス、ファンデーション、ほほ紅、 アイシャドウ等が挙げられ、その形態は半固形状、固形 状、スティック状等の室温下で、流動しない形態であ

【0013】本発明の油性固形化粧料には、本発明の効果を損なわない範囲で、必要に応じて、粉体、界面活性剤、紫外線吸収剤、保湿剤、皮膜形成剤、褪色防止剤、酸化防止剤、消泡剤、美容成分、防腐剤、香料等を適宜配合することができる。

【0014】粉体は、着色剤、隠蔽剤、紫外線遮断剤、メーキャップ効果の付与剤として、通常化粧用粉体として用いられている粉体であれば、球状、板状、針状等の形状、煙霧状、微粒子、顔料級等の粒子径、多孔質、無孔質等の粒子構造等により特に限定されず、無機粉体類、光輝性粉体類、有機粉体類、色素粉体類、金属粉体類、複合粉体類等が挙げられる。具体的に例示すれば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム、硫酸バリウム等の白色無機顔料、酸化鉄、カーボンブラック、酸化クロム、林醇、群青等の有色無機顔料、タルク、白雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、合成雲母、絹雲母(セリサイト)、合成セリサイト、カオリン、炭化珪素、ベントナイト、スメクタイト、無水ケイ酸、酸化ア

ルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、酸 化アンチモン、珪ソウ土、ケイ酸アルミニウム、メタケ イ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケ イ酸バリウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウム、 炭酸マグネシウム、ヒドロキシアパタイト、窒化ホウ素 等の白色体質粉体、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被 覆オキシ塩化ビスマス、酸化鉄雲母チタン、紺青処理雲 母チタン、カルミン処理雲母チタン、オキシ塩化ビスマ ス、魚鱗箔等の光輝性粉体、ポリアミド系樹脂、ポリエ チレン系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリエステル系樹 脂、フッ素系樹脂、セルロース系樹脂、ポリスチレン系 樹脂、スチレンーアクリル共重合樹脂等のコポリマー樹 脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、ウレタン 樹脂等の有機高分子樹脂粉体、ステアリン酸亜鉛、N-アシルリジン等の有機低分子性粉体、澱粉、シルク粉 末、セルロース粉末等の天然有機粉体、赤色201号、 赤色202号、赤色205号、赤色226号、赤色22 8号、橙色203号、橙色204号、青色404号、黄 色401号等の有機顔料粉体、赤色3号、赤色104 号、赤色106号、橙色205号、黄色4号、黄色5 号、緑色3号、青色1号等のジルコニウム、バリウム又 はアルミニウムレーキ等の有機顔料粉体あるいは更にア ルミニウム粉、金粉、銀粉等の金属粉体、微粒子酸化チ タン被覆雲母チタン、微粒子酸化亜鉛被覆雲母チタン、 硫酸バリウム被覆雲母チタン、酸化チタン含有二酸化珪 素、酸化亜鉛含有二酸化珪素等の複合粉体、等が挙げら れ、これらを一種又は二種以上を用いることができる。 尚、これら粉体は、フッ素系化合物、シリコーン系化合 物、金属石鹸、レシチン、水素添加レシチン、コラーゲ ン、炭化水素、高級脂肪酸、高級アルコール、エステ ル、ワックス、ロウ、界面活性剤等の一種又は二種以上 を用いて表面処理を施してあっても良い。本発明の油性 固形化粧料における、粉体の含有量は、粉体の配合目的 等により異なるが、概ね0.1~80%である。

【0015】界面活性剤は、粉体の分散剤、化粧持続性 向上等の目的で配合されるものであり、通常化粧品に用 いられている界面活性剤であれば、何れでも良く、非イ オン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性 界面活性剤、両性界面活性剤等が挙げられる。非イオン 界面活性剤としては、例えば、グリセリン脂肪酸エステ ル及びそのアルキレングリコール付加物、ポリグリセリ ン脂肪酸エステル及びそのアルキレングリコール付加 物、プロピレングリコール脂肪酸エステル及びそのアル キレングリコール付加物、ソルビタン脂肪酸エステル及 びそのアルキレングリコール付加物、ソルビトールの脂 肪酸エステル及びそのアルキレングリコール付加物、ポ リアルキレングリコール脂肪酸エステル、蔗糖脂肪酸エ ステル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、グリ セリンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル フェニルエーテル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、

ラノリンのアルキレングリコール付加物、ポリオキシア ルキレンアルキル共変性シリコーン、ポリエーテル変性 シリコーン等が挙げられ、これらを一種又は二種以上を 用いることができる。アニオン界面活性剤としては、例 えば、ステアリン酸、ラウリン酸のような脂肪酸の無機 及び有機塩、アルキルベンゼン硫酸塩、アルキルスルホ ン酸塩、αーオレフィンスルホン酸塩、ジアルキルスル ホコハク酸塩、αースルホン化脂肪酸塩、アシルメチル タウリン塩、NーメチルーNーアルキルタウリン塩、ポ リオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシ エチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、アルキル燐 酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル燐酸塩、ポ リオキシエチレンアルキルフェニルエーテル燐酸塩、N ーアシルアミノ酸塩、NーアシルーNーアルキルアミノ 酸塩、o-アルキル置換リンゴ酸塩、アルキルスルホコ ハク酸塩等が挙げられ、これらを一種又は二種以上を用 いることができる。カチオン界面活性剤としては、例え ば、アルキルアミン塩、ポリアミン及びアルカノールア ミン脂肪酸誘導体、アルキル四級アンモニウム塩、環式 四級アンモニウム塩等が挙げられ、これらを一種又は二 種以上を用いることができる。両性界面活性剤として は、アミノ酸タイプやベタインタイプのカルボン酸型、 硫酸エステル型、スルホン酸型、リン酸エステル型のも のがあり、人体に対して安全とされるものが使用でき る。例えば、N, N-ジメチル-N-アルキル-N-カ ルボキシルメチルアンモニウムベタイン、N. Nージア ルキルアミノアルキレンカルボン酸、N, N, N-トリ アルキルーNースルフォアルキレンアンモニウムベタイ ン、N, NージアルキルーN, Nービス (ポリオキシエ チレン硫酸) アンモニウムベタイン、2-アルキル-1 ーヒドロキシエチルー1-カルボキシメチルイミダゾリ ニウムベタイン、レシチン等が挙げられ、これらを一種 又は二種以上を用いることができる。尚、本発明の油性 固形化粧料における、界面活性剤の含有量は、界面活性 剤の配合目的により異なるが、概ね0.01~30%で ある。

【0016】紫外線吸収剤としては、例えばベンゾフェノン系、PABA系、ケイ皮酸系、サリチル酸系、4-tertープチルー4'ーメトキシジベンゾイルメタン、オキシベンゾン等、保湿剤としては、例えばグリセリン、タンパク質、ムコ多糖、コラーゲン、エラスチン、ケラチン等、酸化防止剤としては、例えばα-トコフェロール、アスコルビン酸等、美容成分としては、例えばビタミン類、消炎剤、生薬等、防腐剤としては、例えばパラオキシ安息香酸エステル、フェノキシエタノール、1、3ープチレングリコール等が挙げられる。

[0017]

【実施例】次に、実施例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。 【0018】実施例1~5及び比較例1~2:口紅

表1に示す組成の口紅を下記製法により調製し、「べた つき感の無さ」、「髙いつや感」、「原料臭の無さ」、 「形状保持性」の各項目について以下に示す評価方法に

より評価し、結果を併せて表1に示した。 [0019] 【表1】

							童	<u></u> %
П		実施例				比較例		
No.		1	2	3	4	5	1	2
	ポリエチレンワックス(注1)	1	5	5	5	5	5	5
2	セレシンワックス(注2)	-	5	5	3	5	1	5
3	マイクロクリスタリンワックス (注3)	ļ	10	5	ļ	5	-	5
4	αーオレフィンオリゴマー(注4)	30			-	10		i
5	α-オレフィンオリゴマー(注5)	-	16		70	20	ł	
6	α-オレフィンオリゴマー(注6)_		1			20	1	
7	αーオレフィンオリゴマー(注7)						30	
В	ポリプテン(注8)						l	30
9	液状ラノリン	10	10	10	10	10	10	10
10	イソオクタン酸セチル	10	10	10		10	10	10
11	ジイソステアリン酸ジイソステアリル	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量
	赤色202号	3	3	3	3	3	3	3
13	質色4号アルミニウムレーキ	5	5	5	5	5	5	5
14	酸化チタン	_	1	1	1	1	-	1
	価項目							
	べたつきの無さ	0	0	0		0	0	X
	高いつや感	0	0		0	0	X	0
	原料臭の無さ	0	٥	0	0	O	0	×
	形状保持性	0	0	Q	O	Ø	×	Δ

注1: 融点105℃ 注2: 融点88℃ 注3: 融点72℃

在4: PureSyn150 (Mobil社製) 注5: PureSyn1000 (Mobil社製) 注6: PureSyn3000 (Mobil社製) 注7: PureSyn6 (重量平均分子量:約550、40℃における粘度値:30cp) (Mobil社製)

注8: ポリプテン300R(出光石油化学社製)

【0020】(製法)

A:成分(1)~(11)を加熱溶解する。

B: Aに成分(12)~(14)を加え、均一に混合分 散する。

C:B溶融し、脱泡して容器に充填する。

D:Cを冷却して、口紅を得た。

【0021】評価方法:「べたつき感の無さ」、「高い

つや感」、「原料臭の無さ」

実施例及び比較例の口紅を化粧品官能検査パネル20人 に使用してもらい、以下の基準により評価した。

評価基準

評価結果 評点 非常に良い : 6点 良い 5点 やや良い 4点 : 普通 : 3点 やや悪い 2点 : 悪い 1点

: 非常に悪い : 0点

判定基準

全パネルの評点の平均点 判定 5. 5点以上 0 4点以上~5.5点未满 0 2. 5点以上~4点未満

実施例6:リップグロス

(処方)

1. セレシンワックス (融点90℃)

2. ショ糖脂肪酸エステル

2. 5点未満

【0022】評価方法:「原料臭の無さ」

実施例及び比較例の口紅を40℃にて3ヶ月放置後、5 ℃保管品と比較して臭いを以下の基準により評価した。

判定基準 判定 変化無し 0 僅かに変化有るが、許容内 0 僅かに変化有り、許容外 Δ 明らかに変化有る ×

【0023】評価方法:形状保持性

実施例及び比較例の口紅を50℃に1時間放置後、室温 保管品と比較して形状保持の程度を以下の基準により評 価した。

判定基準 判定 変化無し 0 僅かに変化有るが、許容内 0 僅かに変化有り、許容外 Δ 明らかに変化有る ×

【0024】表1の結果より、実施例1~5の口紅は、 「べたつき感の無さ」、「高いつや感」、「原料臭の無 さ」、「形状保持性」の全ての項目において優れてい た。しかも、低温と高温で硬さの変化が少なかった。

[0025]

(重量%)

3

2

3. αーオレフィンオリゴマー (注5)	5 0
4. ジグリセリルイソパルミチン酸	
エステルアジピン酸縮合物	10
5. リンゴ酸ジイソステアリル	10
6. トリイソステアリン酸ジグリセリル	残量
7. ビタミンA	0.1
8. 赤色202号	0.2
9. 黄色4号	0.2
10. 雲母チタン	1 0
11.大豆リン脂質	0.1

【0026】(製法)

A:成分(1)~(7)を加熱溶解する。

B: Aに成分(8)~(11)を加え、均一に混合分散

する。

C:B溶融し、脱泡して容器に充填する。

D:Cを冷却して、リップグロスを得た。

実施例7:アイクリーム

実施例6のリップグロスは、「べたつき感の無さ」、

「高いつや感」、「原料臭の無さ」、「形状保持性」の 全ての項目において優れていた。しかも、低温と高温で 硬さの変化が少なかった。

[0027]

(処方)	(重量%)
1. エチレンプロピレンコポリマー (注9)	10
2.ポリエチレンワックス(融点95℃)	5
3. ワセリン	1 5
4.N-ラウロイルーL-グルタミン酸ジ	
(フィトステアリル・2-オクチルドデシル)	1 5
5. αーオレフィンオリゴマー(注4)	2 0
6. スクワラン	残量
7. ハチミツ	0.1
8. オリープ油	0.1

※注9:ペトロライトEP-700 (東洋ペトロライト株式会社製)

【0028】 (製法)

A:成分(1)~(8)を加熱溶解する。

B:Aを溶融し、脱泡して容器に充填して、アイクリー

「高いつや感」、「原料臭の無さ」、「形状保持性」の 全ての項目において優れていた。しかも、低温と高温で 硬さの変化が少なかった。

[0029]

実施例7のアイクリームは、「べたつき感の無さ」、

実施例8:スティックファンデーション

(処方)	(重量%)
1.ポリエチレンワックス (融点95℃)	3
2. マイクロクリスタリンワックス (融点77℃)	2
3. ワセリン	3
4. ジメチルポリシロキサン	5
5. αーオレフィンオリゴマー (注6)	1 0
6. αーオレフィンオリゴマー (注10)	. 5
7. パルミチン酸イソプロピル	残量
8. 酸化チタン	2 0
9. カオリン	1 0
10. タルク	5
11. マイカ	5
12. 無水ケイ酸	5
13. ベンガラ	0.5
14. 黄酸化鉄	3
15. 黒酸化鉄	1

実施例8のスティックファンデーションは、「べたつき

感の無さ」、「高いつや感」、「原料臭の無さ」、「形

状保持性」の全ての項目において優れていた。しかも、

実施例9のアイシャドウは、「べたつき感の無さ」、

硬さの変化が少なかった。

[0033]

「髙いつや感」、「原料臭の無さ」、「形状保持性」の

全ての項目において優れていた。しかも、低温と高温で

低温と高温で硬さの変化が少なかった。

[0031]

※注10:PureSyn100 (Mobil社製)

【0030】(製法)

A:成分(1)~(7)を加熱溶解する。

B: Aに成分(8)~(11) を加え、均一に混合分散する。

C:Bを溶融し、脱泡して容器に充填する。

D:Cを冷却して、スティックファンデーションを得

実施例9:アイシャドウ

CMEDIO: > 1 o (1 >	
(処方)	(重量%)
1. パラフィンワックス (融点72℃)	5
2. αーオレフィンオリゴマー (注4)	2 0
3. ジグリセリルイソパルミチン酸	
エステルアジピン酸縮合物	1 0
4. デカメチルペンタシクロシロキサン	2 0
5. トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン	残量
6. ピタミンE	0.1
7. 群背	5
8. 黄色401号	0.2
9. 雲母チタン	2 0
0. 大豆リン脂質	0.1

※注10:PureSyn100 (Mobil社製)

【0032】(製法)

A:成分(1)~(6)を加熱溶解する。

B: Aに成分(7)~(10)を加え、均一に混合分散する。

C:Bを溶融し、脱泡して容器に充填する。

D:Cを冷却して、アイシャドウを得た。

実施例10:類紅

(処方)	(重量%)
1.フィッシャートロプシュワックス(融点91℃)	10
2. αーオレフィンオリゴマー (注6)	15
3. マカデミアンナッツ油	1 0
4. セスキオレイン酸ソルビタン	0.2
5.テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリスリット	残量
6. ピタミンC	0.1
7. 赤色226号	3
8. 黄酸化鉄	0.5
9. 雲母チタン	5
10. マイカ	10

【0034】 (製法)

A:成分(1)~(5)を加熱溶解する。

B: Aに成分(6)~(11) を加え、均一に混合分散 する。

11. ナイロン末

C:Bを溶融し、脱泡して容器に充填する。

D:Cを冷却して、頬紅を得た。

実施例10の類紅は、「べたつき感の無さ」、「高いつ や感」、「原料臭の無さ」、「形状保持性」の全ての項 目において優れていた。しかも、低温と高温で硬さの変化が少なかった。

5

[0035]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の油性固形 化粧料は、べたつきが無く、高いつやを有し、形状保持 性に優れ、しかも、原料臭が低減された優れた品質を有 するものであった。

【手続補正書】

【提出日】平成12年6月15日(2000.6.1

5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】(製法)

A:成分(1)~(11)を加熱溶解する。

散する。

C:Bを溶融し、脱泡して容器に充填する。

D:Cを冷却して、口紅を得た。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正内容】

【手続補正3】 【補正対象書類

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】 0 0 3 1

【補正方法】変更

【0030】(製法)

A:成分(1)~(7)及び(16)を加熱溶解する。

D:Cを冷却して、スティックファンデーションを得

実施例8のスティックファンデーションは、「べたつき

感の無さ」、「高いつや感」、「原料臭の無さ」、「形

状保持性」の全ての項目において優れていた。しかも、

C:Bを溶融し、脱泡して容器に充填する。

低温と髙温で硬さの変化が少なかった。

B: Aに成分(8)~(15)を加え、均一に混合分散

田田ノバム」を

【補正内容】

[0031]

実施例9:アイシャドウ

(処方)	(重量%)
1. パラフィンワックス (融点72℃)	5
2. αーオレフィンオリゴマー (注4)	2 0
3. ジグリセリルイソパルミチン酸	
エステルアジピン酸縮合物	10
4. デカメチルペンタシクロシロキサン	2 0
5. トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン	残量
6. ビタミンE	0.1
7. 群青	5
8. 黄色401号	0. 2
9. 雲母チタン	20
10. 大豆リン脂質	0.1

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
A 6 1 K	7/031		A 6 1 K	7/031	
	7/032			7/032	
	7/035			7/035	

Fターム(参考) 4C083 AA072 AA082 AA122 AB172

AB232 AB242 AB432 AB442

AC011 AC012 AC022 AC352

AC372 AC392 AC422 AC442

AC662 AC732 AC792 AC852

AC862 AD021 AD022 AD072

AD152 AD172 AD222 AD572

AD622 AD642 AD662 CC13

CC14 DD21 EE06 EE07